

⬡ LBR Oli Base Rigenerati Gruppo I

CODICE PRODOTTO	Colore ASTM (ASTM D 1500)	Densità a 15°C, Kg/m ³ (ASTM D 1298)	P. di Infiammabilità VA, °C (ASTM D 92)	P. di Scorrimento, °C (ASTM D 97)	Viscosità a 40°C, cSt (ASTM D445)	Viscosità a 100°C, Cst (ASTM D445)	Indice di Viscosità, (ASTM D 2270)	Zolfo Totale, %p (ASTM D 2622)	N. Neutralizzazione, MgKOH/g (ASTM D 974)
	Tipico	Tipico	Tipico	Tipico	Tipico	Tipico	Tipico	Tipico	Tipico
LBR 2-R	L 1,5	856	200	-9	20	4,1	105	0,4	0,02
LBR 3-R	1,5	859	210	-6	29	5,2	110	0,3	0,02
LBR 5-R	L 3,0	872	224	-6	56	8,0	110	0,4	0,02
LBR 8-R	L 3,5	879	228	-6	88	10,8	107	0,5	0,02

Grazie alla ricerca continua sui prodotti e allo sviluppo di nuove soluzioni, le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso